



универсальная
выравнивающая
шпатлевка
до 5мм



фасовка:
5, 18, 25



стойкая
к образованию
трещин



паропроницаемая



низкая усадка,
легко наносится
и шлифуется



экологически
безопасна

сушка между слоями: 24 часа
(при 65% влажности и +20°C)

фракция наждачной бумаги:
не крупнее P150

толщина за проход: до 5мм

инструмент: ручное нанесение и аппара-
ты для безвоздушного нанесения,
производительностью от 4 л/мин

фасовка
5KG, 18KG, 25KG

расход
от 0.5кг/м²

Назначение: готовая к применению универсальная шпатлевка для внутренних работ.

Область применения: стартовая шпаклёвка с допусти-
мой толщиной слоя до 5мм, высоким сухим остатком
и повышенной трещиностойкостью. Подходит для работ
по минеральным основаниям: гипсокартону, штукатурке,
бетону, и пр., а также старым поверхностям, окрашенным
дисперсионными красками.

Подготовка поверхности: температура воздуха
в помещении и основания должны быть выше 15°C.
Поверхность под шпатлевание должна быть сухой,
очищенной от пыли, грязи и отслоений. Основы, покры-
тые алкидными и масляными красками, зашкурить.
Для выравнивания впитывающей способности минераль-
ные основания следует загрунтовать специальным грунтом.

Нанесение: ручное нанесение производится стандарт-
ным способом. Материал наносится тонким ровным
слоем при помощи кельмы или специального широкого
шпателя. Разбавление продукта не требуется.
При механизированном нанесении можно использовать
любые аппараты для безвоздушного нанесения, с произ-
водительностью от 4 л/мин. Нанесите слой шпатлёвки
на основание и разгладьте шпателем. Рекомендуется
применять профессиональные заглаживающие шпатели
на телескопической штанге. Каждый последующий слой
шпатлёвки следует наносить после полного высыхания
предыдущего слоя. При механической шлифовке зашпат-
леванной поверхности применять наждачную бумагу/сет-
ку не крупнее P150. Максимальный слой за один проход –
до 5 мм. При заполнении швов или при ремонте повреж-
дений на поверхности заполнить шов шпатлевкой
с помощью шпателя, после чего прижать по центру
шва специальную флизелиновую шовную ленту, затем
удалить излишки шпатлевки из-под ленты. После полного
высыхания материала нанести необходимое количество
слоев шпатлевки до полного выравнивания шва с поверх-
ностью гипсокартона.

Хранение: хранить в недоступном для детей месте,
в плотно закрытой таре, при температуре +5°C до +30°C.

Состав: многокомпонентная система на основе
акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных
добавок, воды.

Уход за инструментом: по окончании шпатлевочных работ
инструмент промывают водой или мыльным раствором.

Расход: от 0,5 кг/м², в зависимости от типа поверхности
и способа нанесения.

Время высыхания: при температуре (20±2)°C
и относительной влажности воздуха 65%: 6-24 часа.
В зависимости от толщины слоя, температуры,
влажности, свойств рабочей поверхности,
время высыхания может увеличиваться.

Внимание! Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1).
Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей.
Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками.
При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи:
обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.