



износостойкая
матовая краска
с технологией
керамики



фасовка:
0.9, 2.5, 9



идеальна для
финишного
покрытия



высокая
укрывистость



экологически
безопасна

износостойкость: 1 класс (по DIN EN 13 300)

укрывистость: 1 класс (по DIN EN 13 300)

степень блеска: матовая, 5

разбавитель: вода

база: 1 и 3

плотность: 1.42г/см³

инструмент: кисть, валик, распылитель

ЛОС: менее 30г/л

Назначение: дисперсионная краска с эффектом керамики для увеличения прочности покрытия. Благодаря керамическим частицам, у краски значительно снижается впитываемость растительных и животных жиров. Легко моются трудно вымываемые бытовые загрязнения: свекольный и томатный сок, кофе, вино и т.п.

Идеально подходит для поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Область применения: технология керамики позволяет использовать краску для создания белых интерьеров в любых помещениях. Предназначена для окраски оснований любых объектов жилого и гражданского строительства с высокой влажностью по деревянным, минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартону, ДСП, ДВП и т.п. Применяется для окраски лестничных маршей, коридоров, кабинетов, гостиничных комплексов, музеев, ресторанов, а также в помещениях где хранятся продукты питания и т.п. Может использоваться в детских, медицинских и других общественных учреждениях.

Подготовка основания: основание должно быть чистым, сухим, без отделяющихся субстанций, высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся покрытия должны быть тщательно удалены. Впитывающие основания обработать грунтом глубокого проникновения **OTTINGER PRIMER KONZENTRAT** (разбавление 1:3-1:4), сильновпитывающие и осыпающиеся основания обработать грунтом глубокого проникновения **OTTINGER PRIMER KONZENTRAT** (разбавление 1:1-1:2). Для создания идеальных гладких поверхностей рекомендуется использовать грунт-краску **OTTINGER START FARBE Q3/Q4**.

Нанесение: кистью, валиком или распылителем. При нанесении распылителем разбавить водой до создания рабочей консистенции, не превышая 10%. Не наносить при температуре ниже +5°C для материала, объекта и атмосферы. Необходимо ознакомиться с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования и предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Колеровка: на колеровочном оборудовании по системе Color Mix или дисперсионными пигментами для ручной колеровки (до 8%).

Хранение: хранить в недоступном для детей месте. В сухом, прохладном месте, защищенном от минусовых температур. Минимальный срок хранения для применения: дата, указанная на упаковке.

Уход за инструментом: после работ тщательно промыть водой, при необходимости с добавлением моющего средства.

Расход: 10 м²/л или 100 мл/м². Точный расход определяется на объекте пробным выкрасом. Точный расход определяется пробной покраской на объекте.

Время высыхания: при +20 °C и 65% относительной влажности 4-6 часов. Последующее нанесение материалов возможна через 6 часов. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Внимание! Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей. Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.